



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МОССТРОЙТЕСТ»
Худик В.А.
29 сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № АБ-411/09.25 от 29.09.25
Определение качества дорожного покрытия

Заказчик	СНТ "МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО 2014"
Объект	СНТ "МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО 2014" по адресу: мкр. Медвежье озеро, Щелковский г.о., Московская область
Методика	ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог, аэродромов. Технические условия»; ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»; СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»
Дата отбора образцов	22.09.2025
Дата проведения испытаний	29.09.2025
Наименование материала	Асфальтобетон горячий крупнозернистый пористый М 1, 2
Конструктив	Нижний слой покрытия. Автомобильная дорога
Оборудование	Весы неавтоматического действия Scout SPX2202, ГРСИ № 64467-16, зав. № В938307202, свидетельство о поверке №С-ЕЕД/14-01-2025/403860746, действительно до 13.01.2026, Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-МГ4, мод. ПГМ-500МГ4А зав. № 1418, свид. о поверке № С-АЦМ/25-11-2024/390153687, действительно 24.11.2025г.; Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК (Эксперт НК), свидетельство о калибровке №3081/К, действителен до 23.11.2025г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица №1 Определение водонасыщения и коэффициента уплотнения асфальтобетона

№ п/п	Наименование показателя	Фактические значения			Требования НТД и проекта
		1	2	3	
1	Средняя плотность, г/см3	2,36	2,38	2,38	не нормируется
2	Водонасыщение образцов отобранных из покрытия, % по объему	2,58	2,62	2,34	-
3	Водонасыщение переформованных образцов, % по объему	5,92	6,38	5,84	от 4 до 10
4	Коэффициент уплотнения	0,99	0,98	0,99	не менее 0,98
5	Пористость минерального остова, % по массе	19,30	21,20	19,60	не более 23
6	Остаточная пористость, % по массе	8,00	7,20	8,20	от 5 до 10
7	Толщина слоя, см	12,5	7,2	6,5	-

Вывод:

- В результате проведенных испытаний образцов асфальтобетона установлено:
- Толщина образцов-кернов нижнего слоя покрытия находится в диапазоне 6,5-12,5см;
 - Характеристики образцов-кернов верхнего слоя покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012;

Инженер СЛ ООО "МОССТРОЙТЕСТ"

Леонов Д.А.